

# DIAMONT BLENDER

## A1510 Phụ gia phá mí chống lệch màu cho quy trình dậm và sơn DIAMONT

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ứng dụng:</b> | Phụ gia đặc biệt cho lớp sơn màu DIAMONT. Đảm bảo kết quả chất lượng cao trong việc sửa chữa blending và khắc phục hư hỏng một cách thẩm mỹ, được thực hiện theo hướng ý dẫn sửa chữa dậm và Blending với DIAMONT như mô tả trong quy trình BLEND'ART.                                                                  |
| <b>Ghi chú:</b>  | <p>Các code màu cần được khuấy bằng tay trước khi sử dụng và sau đó thêm 15 phút trên giàn khuấy. Khuấy tất cả các sản phẩm được lưu trữ trong giàn khuấy hai lần mỗi ngày trong 15 phút.</p> <p>Thời hạn sử dụng: Sơn đã được trộn với DIAMONT BLENDER có thể được bảo quản trong bình kín trong thời gian 1 tuần.</p> |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Hàm lượng</b>         | 12% $\pm$ 2                 |
| <b>Tỉ trọng</b>          | 0,86-0,96 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Nhiệt độ bảo quản</b> | 5-45 °C                     |
| <b>Hạn sử dụng</b>       | 24 tháng                    |



### Vệ sinh

Xem quy trình được trình bày trong BLEND'ART - DIAMONT BLENDING.



### Tỷ lệ pha trộn PreMix

50% theo trọng lượng    Phụ gia A1510 được sử dụng để blending với DIAMONT.  
50% theo trọng lượng

**Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này có chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ thích hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tiễn và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.**

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

# DIAMONT BLENDER

A1510 Phụ gia phá mí chống lệch màu cho quy trình dặm vá sơn DIAMONT



Tỷ lệ pha trộn

Tùy chọn 1: PreMix: 100g  
BC 020: 60g

Tùy chọn 2: PreMix: 100 g  
BC 101: 10 g  
BC 020: 50 g

Có thể bổ sung BC 101 để đảm bảo kết quả tốt hơn cho màu vàng và bạc, cũng như cho màu có hàm lượng nhôm pha trộn tối thiểu là 75%. Lọc trước khi sử dụng.

Thời gian tồn tại ở 20°C



Độ nhớt phun tại 20°C DIN 4:14-15 giây  
ISO 4:22-25 giây



Súng phun HVLP



Súng phun trọng lực tuân thủ.

| Áp suất phun        | bar | 0,7     | 0,7   |
|---------------------|-----|---------|-------|
| Kích thước vòi phun |     | 1,3-1,5 | 1-1,2 |

Số lượng lớp phun.

Xem quy trình được trình bày trong BLEND'ART - DIAMONT BLENDING.

Sấy khô.

Lưu ý về việc sấy khô Xem quy trình được trình bày trong BLEND'ART - DIAMONT BLENDING.

**Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này có chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ thích hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tiễn và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.**

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

# DIAMONT BLENDER

## A1510 Phụ gia phá mí chống lệch màu cho quy trình dậm vá sơn DIAMONT

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

**Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này có chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ thích hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tiễn và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.**

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

