

ONYX EASY BLENDER

Phụ gia A2520 phá mí chống lệch màu cho quy trình dậm vá sơn ONYX HD

Ứng dụng:

Phụ gia gốc nước để hoàn thiện quy trình dậm vá ONYX HD sử dụng quy trình BLEND'ART. Sản phẩm này có thể được sử dụng trong quy trình BLEND'ART như một lớp phủ trong suốt hoặc như một chất phụ gia trong ONYX HD.

Ghi chú:

Lắc đều trước khi sử dụng.

Nhiệt độ bảo quản

5-45 °C

Hạn sử dụng

12 tháng



Vệ sinh

Xem quy trình được trình bày trong BLEND'ART ONYX HD.



Tỷ lệ pha trộn

100 Phần thể tích

Phụ gia A2520 ONYX EASY BLENDER



Dung môi

60 Phần theo thể tích

HB 032 HYDROMIX
HB 034 HYDROMIX SLOW

Thời gian tồn tại ở 20°C

7 ngày

Lời khuyên về an toàn: 2004/42/IIB(d)(420)419: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.d) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 420 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 419 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự tác động của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ cho các nhà chế biến khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

ONYX EASY BLENDER

Phụ gia A2520 phá mí chống lệch màu cho quy trình dậm vá sơn ONYX HD

	 Súng phun HVLP	 Súng phun trọng lực đạt tiêu chuẩn
Áp suất phun	0,7 bar	
Kích thước vòi phun	1,4-1,5	
Số lượng lớp phun.	Xem quy trình được mô tả trong BLEND'ART ONYX HD.	
Ghi chú ứng dụng	Minijet HVLP 1,0 mm 0,7 bar tại đầu phun. Chọn súng phun dựa trên kích thước của khu vực cần hoàn thiện.	

Sấy khô

Lưu ý về việc sấy khô Xem quy trình được trình bày trong BLEND'ART ONYX HD.

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Lời khuyên về an toàn: 2004/42/IIB(d)(420)419: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.d) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 420 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 419 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự tác động của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ cho các nhà chế biến khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.