

BASIC CLEAR

C 1150 Dầu bóng

Ứng dụng:

Dầu bóng thích hợp cho mọi quy trình hoàn thiện xe. BASIC CLEAR được sử dụng cho lớp sơn màu gốc nước và gốc dung môi.

Hàm lượng	40 % +/- 2
Tỉ trọng	0,9-1 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	60 tháng

2:1



Tỷ lệ pha trộn

100 Phần theo thể tích C 1150 dầu bóng



Chất đông cứng

50 Phần theo thể tích Chất đông cứng H1150



Độ nhớt phun tại 20°C

DIN 4: 14-16 giây
ISO 4: 24-26 giây

Thời gian tồn tại ở 20°C 4 giờ



Súng phun HVLP



Súng phun trọng lực đạt tiêu chuẩn

Áp suất áp dụng	bar	2
Áp suất của vòi phun	bar	0,7
Kích thước của vòi phun		1,3 1,3-1,4
Số lượng lớp phun.		2
Độ dày của màng	µm	50

Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này có chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ thích hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tiễn và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

BASIC CLEAR

C 1150 Dầu bóng

Sấy khô



Sấy khô ở 60 độ C

30 phút



Hồng ngoại (sóng ngắn)

8 phút

Nhận xét

Hoàn tất các thao tác sau thời gian sấy và làm mát đã được chỉ định.

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này có chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ thích hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tiễn và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.