

BASIC STOP

B 2140 Bả Polyester

Ứng dụng:

Bột trét đa năng dành cho các hoạt động trám thân xe thô và mịn trong quá trình hoàn thiện ô tô.

Ghi chú:

Khuấy đều trước khi sử dụng. Trộn đều BASIC STOP với chất làm cứng. Cân chính xác lượng được chỉ định theo tỷ lệ pha trộn. Nếu thêm quá nhiều chất làm cứng, có thể xuất hiện các vết hằn ở cạnh, trong khi nếu thêm quá ít, quá trình khô sẽ kéo dài.

Hàm lượng thịt	86 % +/- 2
Tỷ trọng	1,73-1,83 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	12 tháng



Vệ sinh sạch sẽ

Làm sạch bằng PK 700 hoặc PK 900. Cát (thép và thép mạ kẽm với P80, nhôm với P150-P180). Làm sạch bằng PK 1000. Các chất nền phù hợp bao gồm thép đã tẩy gỉ, nhựa gia cố sợi thủy tinh, và các khu vực nhỏ trên tấm thép mạ kẽm hoặc nhôm. Không sử dụng sản phẩm trên lớp sơn lót phosphat hóa hoặc chất nền nhiệt dẻo.

Xử lý



Số lớp bả: 2-3

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(b)(250)180: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.b) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 250 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 180 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự tác động của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

BASIC STOP

B 2140 Bả Polyester



Tỷ lệ pha trộn

100% theo khối lượng

B 2140 Bột trét Polyester



Chất đông cứng

3% theo khối lượng

D 2160 Chất làm cứng cho bả BASIC STOP



Độ nhớt phun tại 20°C

DIN 4:

Thời gian tồn tại ở 20°C

4 phút

Sấy khô



Sấy khô ở 20°C

20-30 phút

Sấy khô ở 60°C

10 phút



Hồng ngoại (sóng ngắn)

4 phút ở mức 50%

Hồng ngoại (sóng trung bình)

6 phút



Chà nhám quỹ đạo, khô

P80, P150, P240.

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(b)(250)180: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.b) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 250 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 180 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự tác động của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.