

CHRONOTOP

C 1470 MS dầu bóng nhanh khô

Ứng dụng: Đối với các sửa chữa nhỏ (dặm vá, hoàn thiện lại một hoặc hai tấm dọc), CHRONOTOP được thiết kế để sử dụng trên lớp sơn màu DIAMONT.

Ghi chú: Lưu ý: Sử dụng chất pha loãng BC 030 chậm ở nhiệt độ cao hoặc khi tốc độ không khí trong buồng sơn cao.

Hàm lượng thịt	42% +/- 2
Tỉ trọng	0,92-1,02 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	36 tháng



Tỷ lệ pha trộn

100 Phần theo thể tích C 1470 MS dầu bóng nhanh khô
(hoặc: 100 g)



Chất đông cứng

25 Phần theo thể tích H 9000 Chất làm cứng, trung bình
(hoặc: 27 g)



Dung môi pha

25-50 Phần theo thể tích BC 020



Độ nhớt phun tại 20°C

DIN 4:14-16 s ISO 4:20-28 s

Thời gian tồn tại ở 20°C 4 giờ

Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này có chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ thích hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tiễn và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

CHRONOTOP

C 1470 MS dầu bóng nhanh khô

	 Súng phun HVLP	 Súng phun trọng lực tuân thủ.
Áp suất ứng dụng	bar	2
Áp suất vòi phun	bar	0,7
Kích thước vòi phun	1,3	1,3-1,4
Số lớp phun		2
Độ dày màng	µm	50

Sấy khô



Sấy khô ở 20 độ C

2 giờ
2 giờ Sẵn sàng lắp ráp
có thể đánh bóng sau 20 phút.
Đóng rắn hoàn toàn sau 10 giờ.

Sấy khô ở 60 độ C

15 phút



Hồng ngoại (sóng ngắn) 8 phút

Nhận xét

Hoàn tất các thao tác sau thời gian sấy và làm mát đã được chỉ định.

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này có chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ thích hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, xin vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tiễn và sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.