

RAPIDCLEAR

C 2570 Dầu bóng nhanh khô

Ứng dụng: Sơn trong suốt khô nhanh phổ biến cho các ứng dụng từ sửa chữa nhỏ (dặm vá, sửa chữa tại chỗ) đến toàn bộ hông xe. RAPIDCLEAR C 2570 được phát triển để sử dụng trên lớp sơn màu gốc nước R-M.

Ghi chú: Trộn đều và lọc kỹ trước khi sử dụng.
Lưu ý: Ngoài ra, có thể sử dụng chất pha loãng R 2100 và R 2300 tùy thuộc vào nhiệt độ và kích thước của tấm panel.

Hàm lượng thịt	58% +/- 2
Tỷ trọng	0,9-1,1 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	36 tháng

3:1:1



Tỷ lệ pha trộn

300 Phần theo thể tích C 2570 Dầu bóng nhanh khô
(hoặc: 300 g)

H 2520 Chất làm cứng, chậm
H2500 Chất làm cứng, trung bình



Chất đông cứng

100 Phần theo thể tích H 2550 Chất làm cứng, nhanh
H 2570 Chất làm cứng bổ sung (hoặc: 108,9 g)



Dung môi pha

100 Phần theo thể tích R 2200 Chất pha loãng, trung bình
(hoặc: 82,5 g)



Độ nhớt phun tại 20°C

DIN 4:18-21 giây
ISO 4:40-55 giây

Thời gian tồn

45 phút

tại ở 20°C

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(d)(420)419: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.d) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 420 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 419 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

RAPIDCLEAR

C 2570 Dầu bóng nhanh khô

		 Súng phun HVLP (High Volume Low Pressure)	 Súng phun trọng lực đạt tiêu chuẩn
Áp suất ứng dụng	bar		2-2,5
Áp suất vòi phun	bar	0,7	
Kích thước vòi phun.		1,3-1,5	1,3-1,4
Số lượng lớp phun.		$\frac{1}{2}$ + 1 lớp phun không cần chờ khô	
Độ dày màng	μm	40-60	
Ghi chú ứng dụng		hoặc 2 lớp phun với thời gian chờ 3 phút giữa các lớp.	

Sấy khô

	Sấy khô ở 20 độ C	2-3 giờ với AIRFLASH A2140
	Sấy khô ở 40 độ C	30-45 phút ở nhiệt độ môi trường
	Sấy khô ở 60 độ C	10-15 phút ở nhiệt độ môi trường
	Hồng ngoại (sóng ngắn)	10 phút

Lưu ý về việc sấy khô Thời gian khô có thể bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn chất làm cứng, chất pha loãng và phương pháp ứng dụng. SPEEDFLASH S có khả năng rút ngắn thời gian khô.

Nhận xét Hoàn tất các thao tác sau thời gian sấy và làm mát đã được chỉ định.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(d)(420)419: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.d) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 420 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 419 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 μm . Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.