

STOP EXTRA FIN

B 2420 Bả hoàn thiện Polyester

Ứng dụng:

Bột trét polyester mịn được sử dụng để lấp đầy lỗ và làm phẳng các bề mặt không đồng đều trước khi áp dụng sơn lót trong các sửa chữa hư hỏng nhỏ. Sản phẩm này thích hợp để sử dụng trực tiếp trên các chất nền phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô, bao gồm thép, thép mạ kẽm, nhôm và nhựa gia cố sợi thủy tinh (GRP, SMC).

Ghi chú:

Khuấy đều trước khi sử dụng. Trộn kỹ lưỡng để tránh hiện tượng tạo vân đá. Tôn trọng tỷ lệ pha trộn. Việc sử dụng quá nhiều chất làm cứng có thể dẫn đến hiện tượng đổi màu lớp sơn màu (vết peroxide), trong khi sử dụng quá ít chất làm cứng có thể kéo dài thời gian khô.

Hàm lượng thịt	86 % +/- 2
Tỉ trọng	1,48-1,58 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	12 tháng



Vệ sinh

Làm sạch bằng PK 700 hoặc PK 900. Mài (thép và thép mạ kẽm với P80, nhôm với P150-P180).
Làm sạch bằng PK 1000.
Không sử dụng sản phẩm trên lớp sơn lót phosphat hóa hoặc chất nền nhiệt dẻo.

Xử lý



Số lớp bả: 2

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(b)(250)180: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.b) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 250 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 180 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

STOP EXTRA FIN

B 2420 Bả hoàn thiện Polyester



Tỷ lệ pha trộn

100% theo khối lượng

B 2420 Bả hoàn thiện Polyester



Chất đông cứng

2,5% theo khối lượng

Chất làm cứng D 2465
($<12^{\circ}\text{C} = 3 \text{ g}$ / $12-25^{\circ}\text{C} = 2,5 \text{ g}$ / $>25^{\circ}\text{C} = 1,5 \text{ g}$)



Độ nhớt phun tại 20°C

DIN 4:

Thời gian tồn tại ở 20°C

5 phút

Sấy khô



Sấy khô ở 20 độ C

20 phút

Sấy khô ở 60 độ C

10 phút

Hồng ngoại (sóng ngắn)

4 phút ở mức 50%



Sấy hồng ngoại (sóng trung bình)

6 phút

Ghi chú về sấy

Sản phẩm sẽ khô chậm hơn khi được áp dụng lên bề mặt lạnh.



Chà nhám quỹ đạo, khô

P150, P240.
Lưu ý: không chà nhám khi còn ướt!

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(b)(250)180: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.b) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 250 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 180 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt $< 0,1 \mu\text{m}$. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

STOP EXTRA FIN

B 2420 Bả hoàn thiện Polyester

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(b)(250)180: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.b) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 250 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 180 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

