

SUPREMETOP CP

C 2485 Dầu bóng HS có khả năng chống trầy xước

Ứng dụng:	Dầu bóng ít dung môi dùng để sửa chữa xe có lớp sơn gốc chống trầy xước. SUPREMETOP CP được thiết kế để sử dụng trên lớp sơn lót ONYX HD và DIAMONT (thêm 3% H 9000 vào lớp sơn lót DIAMONT).
Các tính năng nổi bật:	Lớp phủ trong suốt SUPREMETOP CP đảm bảo chất lượng hoàn thiện xuất sắc và hoàn hảo. Sản phẩm chống trầy xước nhờ vào đặc tính "hàn chảy" ưu việt. SUPREMETOP CP sở hữu khả năng đánh bóng tuyệt vời.
Ghi chú:	Lưu ý: Sử dụng chất pha loãng SC 880 / GV 500 cho nhiệt độ cao hoặc khi hoàn thiện lại bề mặt lớn. Đối với buồng kết hợp, cần tính đến tốc độ gia nhiệt bổ sung cho đến khi đạt được nhiệt độ của tấm.

Hàm lượng thịt	55% +/- 2
Tỉ trọng	0,95-1,05 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	36 tháng

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(d)420)419: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.d) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 420 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 419 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

SUPREMETOP CP

C 2485 Dầu bóng HS có khả năng chống trầy xước



Tỷ lệ pha trộn

100% theo khối lượng

C 2485 HS dầu bóng có khả năng chống trầy xước



Chất đóng rắn

40% theo khối lượng

Chất làm cứng H 802 SUPREMETOP CP



Dung môi pha

20% theo khối lượng

SC 850 Dung môi, trung bình.



Độ nhớt phun tại 20°C

DIN 4:18-20 giây

ISO 4:40-50 giây

Thời gian tồn tại ở 20°C 1 giờ

		Súng phun HVLP (High Volume Low Pressure)	Súng phun trọng lực đạt tiêu chuẩn
Áp suất ứng dụng	Bar		2
Áp suất vòi phun	bar	0,7	
Kích thước vòi phun.		1,3	1,3-1,4
Số lượng lớp phun.		2 3 – 5 phút giữa các lớp phun	
Độ dày của màng	µm	40-60	

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(d)420)419: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.d) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 420 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 419 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

SUPREMETOP CP

C 2485 Dầu bóng HS có khả năng chống trầy xước

Sấy khô.



Sấy khô ở 60 độ C

40 phút



Hồng ngoại (sóng ngắn)

10 phút

Nhận xét

Hoàn tất các thao tác sau thời gian sấy và làm mát đã được chỉ định.

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(d)420)419: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.d) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 420 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 419 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự ảnh hưởng của nhiều yếu tố đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.