

DIAMONT

Dòng sơn màu DIAMONT gốc Dung môi

Ứng dụng:

Lớp sơn màu để sửa chữa cho lớp sơn màu-lớp dầu bóng trong suốt cho ô tô (màu metallic, màu solid, màu pearl)

Ghi chú:

Sơn mới phải được khuấy trước khi sử dụng và khuấy thêm 15 phút trên giàn sơn. Khuấy tất cả các sản phẩm sơn màu trên giàn hai lần một ngày trong 15 phút.

Ở nhiệt độ cao, nên sử dụng chất pha loãng BC 030.

Khi độ dày màng sơn lớn hơn 35µm (hơn 4 lớp phun, ví dụ trong việc hoàn thiện sơn nhiều lớp) cần thêm 5% chất đông cứng H9000 vào lớp sơn màu

Hàm lượng thịt

21 - 38 ± 2 %

Nhiệt độ bảo quản

5-45 °C

Hạn sử dụng

60 tháng



Vệ sinh

Làm sạch bằng PK 700 hoặc PK 2000. Chà nhám bằng P400 (chà sơn lót và tấm cũ được xử lý qua bằng dung môi tốt). Làm sạch bằng PK 700 hoặc PK 2000. Phương án thay thế: áp dụng cho sơn lót ướt trên ướt RM và sealer

Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp để sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tế và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Theo quan điểm của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm của chúng tôi, những dữ liệu này không miễn trừ cho các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm của riêng họ; những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

DIAMONT

Dòng sơn màu DIAMONT gốc Dung môi



Tỷ lệ pha trộn

100 Phần ml

Sơn màu DIAMONT cho hệ thống sơn màu/ dầu bóng



Dung môi pha

60 Phần ml

BC 020 (15°C – 25°C)
BC 030 (>25°C)



Độ nhớt phun ở 20°C: DIN 4: 14-15 s

ISO 4: 22-25 s

Thời gian sống ở 20°C : 24h



Súng phun HVLP



Súng phun trọng lực tuân thủ (RP)

Áp suất ứng dụng

2 bar

Áp suất vòi phun

0,7 bar

Kích thước vòi phun

1.3-1.5

1.3-1.4

Số lượng lớp phun

Màu Solid: 2 (15-20 µm)
Màu Metallic và Pearl: 2 + 1 rải hiệu ứng (15 µm)

Khô hoàn toàn ở 20°C

5 phút

Nhận xét

Sau khi khô hoàn toàn, phun dầu bóng RM ướt trên ướt

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện lại ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn phải luôn tuân thủ hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất xe, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã lắp đặt.

Lời khuyên về an toàn: Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp để sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị an toàn thực tế và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Theo quan điểm của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm của chúng tôi, những dữ liệu này không miễn trừ cho các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm của riêng họ; những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Bất kỳ mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. nào được đưa ra ở đây chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.