

EUROFILL

P 2450 Sơn lót chống rỉ

Ứng dụng:	Sơn lót chống rỉ được sử dụng làm sơn lót chống ăn mòn cho bề mặt kim loại trần (nhôm, thép mạ kẽm và tấm thân ô tô). Lớp sơn tiếp theo cần là sơn lót PU R-M.
Các tính năng nổi bật:	Không thể phủ lại với các sản phẩm gốc nước.
Ghi chú:	Khuấy đều trước khi sử dụng.

Hàm lượng thịt	43 % +/- 2
Tỉ trọng	1,08-1,18 g/cm ³
Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	24 tháng



Vệ sinh

Làm sạch bằng PK 700 hoặc PK 900. Chà nhám (thép bằng P80, nhôm bằng P150-P180, thép mạ kẽm bằng P240).
Làm sạch bằng PK 1000.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(cIII)(780)760: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.cIII) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 780 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 760 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

EUROFILL

P 2450 Sơn lót chống rỉ



Tỷ lệ pha trộn

100 Phần theo thể tích

P 2450 Sơn lót chống rỉ
(hoặc: 100 g)

Chất đông cứng

100 Phần theo thể tích

D 2440 Chất làm cứng (Eurofill Catalyst)
(hoặc: 74 g)

Độ nhớt phun tại 20°C

DIN 4:14-16 giây

Thời gian tồn

7 ngày

ISO 4:20-30 giây

tại ở 20°C



Súng phun HVLP



Súng phun trọng lực đạt tiêu chuẩn

Áp suất ứng dụng

bar

2

Áp suất vòi phun

bar

0.7

Kích thước vòi phun.

1.3-1.7

1.3-1.6

Số lượng lớp phun.

1- 2

Lưu ý: EUROFILL cũng có thể được thi công bằng cọ.

Khô ở 20°C

phút

10-15

Độ dày màng sơn

µm

Ghi chú ứng dụng

Thời gian sống: 7 ngày ở 20°C trong hộp nhựa hoặc thủy tinh kín.

Nhận xét

Sau thời gian khô quy định, tiến hành phủ sơn lót PU R-M 2K ướt trên ướt.

Nếu thời gian khô vượt quá 2 giờ ở 20°C, cần loại bỏ bề mặt mà sơn lót PU sẽ được áp dụng.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(cIII)(780)760: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.cIII) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 780 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 760 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.



EUROFILL

P 2450 Sơn lót chống rỉ

Xin lưu ý: Đối với việc hoàn thiện ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(cIII)(780)760: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.cIII) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 780 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 760 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

