

EasyFILLER BLACK

P 2A35 Sơn lót dễ chà nhám, màu đen.

Ứng dụng:	Advance Series - giải pháp chuẩn bị bề mặt
Các tính năng nổi bật:	Sơn lót dễ dàng sử dụng. Cho hiệu suất cao nhờ vào khả năng phun và chà nhám xuất sắc.
Ghi chú:	Có thể pha trộn với EasyFILLER White theo bất kỳ tỷ lệ nào để tạo ra nhiều sắc thái xám khác nhau.

Nhiệt độ bảo quản	5-45 °C
Hạn sử dụng	24 tháng

Xử lý

Sản phẩm thích hợp trên

- Linh kiện OEM được phủ điện tử
- Sơn đã cũ
- GRP / SMC



Nếu các khu vực kim loại trần đã được sơn lót, sản phẩm có thể được áp dụng trên

- Tấm kim loại
- Tấm thép được mạ kẽm
- Nhôm

Lời khuyên về an toàn: 2004/42/IIB(c I)(540)539: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.c I) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 540 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 539 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này được xây dựng dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự tác động của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, hình ảnh, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

EasyFILLER BLACK

P 2A35 Sơn lót dễ chà nhám, màu đen.

4:1:1



Tỷ lệ phối trộn

100% theo thể tích

P 2A31 Sơn lót dễ chà nhám, màu đen.



Chất đông cứng

25% theo thể tích

H 2A30 Chất làm cứng lớp lót
H 2A31 Chất làm cứng lớp lót, chậm



Dung môi

25% theo thể tích

R 2A14 Chất pha loãng, nhanh
R 2A24 Chất pha loãng, trung bình
R 2A34 Chất pha loãng, chậm



Độ nhớt phun ở 20°C DIN 4: 20-24 giây

ISO 4:

50-65 giây

Thời gian tồn tại ở 20°C 60 phút



Súng phun HVLP



Súng phun trọng lực đạt tiêu chuẩn

Áp suất ứng dụng

2 bar

Áp suất vòi phun

0,7 bar

Kích thước vòi phun

1,7-1,9

1,6-1,8

Số lớp phun

2

Độ dày màng

50-70 µm

Lời khuyên về an toàn: 2004/42/IIB(c I)(540)539: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.c I) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 540 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 539 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này được xây dựng dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự tác động của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, hình ảnh, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

EasyFILLER BLACK

P 2A35 Sơn lót dễ chà nhám, màu đen.

Sấy khô



Sấy khô ở 20°C 3 giờ

Sấy khô ở 60°C 30 phút



Hồng ngoại
(sóng ngắn) 9 phút



Chà nhám quỹ đạo, khô

P400 - P500

Xin lưu ý: Đối với việc tân trang ô tô, ngoài các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất xe, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Lời khuyên về an toàn: 2004/42/IIB(c I)(540)539: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.c I) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 540 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 539 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Sản phẩm chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này được xây dựng dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự tác động của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, hình ảnh, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.