

Body Filler, trắng

B 2E11 Bả Matiz, màu trắng.

Ứng dụng: Bả B2E11 có thể được áp dụng cho tất cả các loại chất nền thường được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô. Khuấy đều trước khi sử dụng. Trộn kỹ để tránh bất kỳ hiện tượng tạo đá hoa nào.

Nhiệt độ bảo quản 5-45 °C
Hạn sử dụng 12 tháng

Xử lý



Sản phẩm thích hợp trên

- Tấm kim loại
- Tấm thép được mạ kẽm
- Nhôm
- Linh kiện OEM được phủ điện tử
- Sơn đã cũ
- GRP / SMC



Tỷ lệ phối trộn 100% theo khối lượng B 2E11 Bả Matiz, trắng



Chất đông cứng 1,5-3% theo khối lượng Chất đông cứng H 2RM1

Thời gian tồn tại ở 20°C 4 phút

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(b)(250)180: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.b) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 250 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 180 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Các sản phẩm này chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng các sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự tác động của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về các đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.

Body Filler, trắng

B 2E11 Bả Matiz, màu trắng.

Sấy khô



Sấy khô ở 20 độ C 20 phút

Sấy khô ở 60 độ C 10 phút



Hồng ngoại
(sóng ngắn) 5 phút



Chà nhám quỹ đạo, khô

P80 / P150 / P240 (sử dụng bột than cacbon)

Xin lưu ý: Đối với việc tân trang ô tô, bên cạnh các hướng dẫn xử lý được nêu trong tài liệu này, bạn cần phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn sửa chữa của nhà sản xuất xe, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cảm biến đã được lắp đặt.

Khuyến cáo về an toàn: 2004/42/IIB(b)(250)180: Giá trị giới hạn của EU đối với sản phẩm này (loại sản phẩm: IIB.b) ở dạng sẵn sàng sử dụng là tối đa 250 gam VOC trên một lít. Hàm lượng VOC của sản phẩm này là 180 g/l. Không thể loại trừ khả năng sản phẩm này chứa các hạt < 0,1 µm. Các sản phẩm này chỉ phù hợp cho sử dụng chuyên nghiệp. Khi sử dụng các sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các khuyến nghị về an toàn và thiết bị bảo vệ cá nhân.

Dữ liệu có trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do sự tác động của nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm, những dữ liệu này không miễn trừ các bộ xử lý khỏi việc thực hiện các cuộc điều tra và thử nghiệm riêng; chúng cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như tính phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được cung cấp ở đây chỉ nhằm mục đích thông tin chung; chúng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm (thông số kỹ thuật sản phẩm). Phiên bản mới nhất thay thế tất cả các phiên bản trước đó. Bạn có thể tải phiên bản mới nhất từ trang web của chúng tôi tại www.rmpaint.com hoặc trực tiếp từ đối tác bán hàng của bạn. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành đều được tuân thủ.