



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MHM

Office phone: 0703 708 999

Website: <https://mhmcoatings.com/>

Address: Số 7, ngõ 28 đường Xuân La, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, HN

Factory: Lô VIII.12.3, KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

PRIMER FILLER 2K SF-3800 2K

Ngày ban hành : 18-07-23

Lần sửa đổi : 1

Ngày sửa đổi : 18-07-23

TÊN SẢN PHẨM : PRIMER FILLER 2K

MÀU SẮC : SF-3800 2K

Mô tả:

PRIMER FILLER 2K là sơn 2 thành phần dựa trên polyurethane. Có độ phủ cao nên dễ dàng che lấp các vị trí lỗi trên bề mặt. Thời gian khô nhanh và dễ dàng xả nhám thuận tiện cho việc thi công.

Thành phần:

Nhựa, bột màu, phụ gia, dung môi.

Thông số vật liệu:

Tỷ lệ pha trộn	: 4 / 1 / 20-30% dung môi
Hàm rắn trong sơn (% NV)	: 62.3 ± 0.5
Tỉ trọng	: 1.34 ± 0.05
Lưu trữ	: 36 tháng ở nhiệt độ 5°C đến 45°C
Độ dày khuyến cáo	: 40 – 60 μm
Độ phủ lý thuyết	: $4.63 - 6.94 \text{ m}^2/\text{kg}$ (H=60%)
Độ ẩm gia công (Khuyến cáo)	: 55 – 85%

Gia công:

Súng phun

Thông số an toàn:

Tem nhãn được tuân theo quy định của hoá chất độc hại (Xem trong tài liệu an toàn hoá chất).

Thông số gia công :

1) Công thức pha (theo khối lượng)	PRIMER FILLER 2K SF-3800 2K	100
	HARDENER SF-38	25
	THINNER STD A THINNER SLOW	20 - 30
(2) Phương pháp gia công	Số lớp phun	2 - 3 lớp
	Độ dày khuyến cáo	40 - 60 μm
	Súng phun	1.3 – 1.5
	Thời gian ráo mặt	5 - 10 phút
	Thời gian khô	45 - 60 phút
	Điều kiện sấy	70 độ C / 15-20 phút
	Sản phẩm sau khi pha đóng rắn	Không để quá 2h
(3) Điều kiện thi công	Nhiệt độ môi trường	10 – 40 °C
	Độ ẩm môi trường	55 – 85%
	Thùng sơn	(1) Đậy kín và để nơi thoáng mát tránh xa nguồn lửa (2) Sơn sau khi pha trộn với đóng rắn phải phun trong thời gian quy định
	An toàn lao động	(1) Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, mặt nạ phòng độc...) (2) Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, mắt

GHI CHÚ:

- Các thông số trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định, thực tế có thể thay đổi theo điều kiện môi trường, phương pháp thi công cụ thể.