



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU MHM

Office phone: 0703 708 999

Website: <https://mhmcoatings.com/>

Address: Số 7, ngõ 28 đường Xuân La, P.Xuân La, Q.Tây Hồ, HN

Factory: Lô VIII.12.3, KCN Thuận Thành 3, xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh.

BẢNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CLEAR 2K SF-1800MS

Ngày ban hành : 18-07-23

Lần sửa đổi : 1

Ngày sửa đổi : 18-07-23

TÊN SẢN PHẨM : CLEAR 2K

MÀU SẮC : SF-1800MS

Mô tả:

CLEAR 2K (SF-1800MS) là sản phẩm dầu bóng cao phù hợp cho mọi quy trình tân trang xe, đặc biệt cho phun mảng lớn và phun cả xe. Dầu bóng có độ bóng cao, bền thời tiết

Thành phần:

Nhựa, phụ gia, dung môi.

Thông số vật liệu:

Tỷ lệ pha trộn	: 2 / 1 / 5-10% dung môi
Hàm rắn trong sơn (% NV)	: 53.4 ± 0.5
Tỉ trọng	: 0.98 ± 0.05
Lưu trữ	: 36 tháng ở nhiệt độ 5°C đến 45°C
Độ dày khuyến cáo	: 30 – 40 μm
Độ phủ lý thuyết	: $8.17 - 10.9 \text{ m}^2/\text{kg}$ (H=60%)
Độ ẩm gia công (Khuyến cáo)	: 55 – 85%

Gia công:

Súng phun

Thông số an toàn:

Tem nhãn được tuân theo quy định của hoá chất độc hại (Xem trong tài liệu an toàn hoá chất).

Thông số gia công :

1) Công thức pha (theo khối lượng)	CLEAR 2K SF-1800MS	100
	HARDENER SF-18	50
	THINNER STD A THINNER SLOW	5 - 10
(2) Phương pháp gia công	Số lớp phun	2 - 3 lớp
	Độ dày khuyến cáo	30 - 40 μm
	Súng phun	1.3
	Thời gian ráo mặt	25 - 30 phút
	Thời gian khô	7 - 8 giờ
	Điều kiện sấy	70 độ C / 30-40 phút
	Sản phẩm sau khi pha đóng rắn	Không để quá 2h
(3) Điều kiện thi công	Nhiệt độ môi trường	10 – 40 °C
	Độ ẩm môi trường	55 – 85%
	Thùng sơn	(1) Đậy kín và để nơi thoáng mát tránh xa nguồn lửa (2) Sơn sau khi pha trộn với đóng rắn phải phun trong thời gian quy định
	An toàn lao động	(1) Sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, khẩu trang, mặt nạ phòng độc...) (2) Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, mắt

GHI CHÚ:

- Các thông số trên đây áp dụng cho sản phẩm ở điều kiện kiểm tra xác định, thực tế có thể thay đổi theo điều kiện môi trường, phương pháp thi công cụ thể.